



Dauerschutzlasur

Werkstoff

Anwendungsbereich	Für Neu- und Sanierungsanstriche für alle maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteile im Außenbereich wie Holzfenster, Fensterläden, Holztore, Holzfassaden, Holzhäuser usw.
Eigenschaften	Brillant Dauerschutzlasur ist eine hochwertige, lösemittelhaltige, aromatenfreie mittelschichtige Allwetterschutzlasur. Tropfgehemmt, blockfest, mit gutem UV-Schutz, hoch wetterbeständig und wasserabweisend. Leicht zu verarbeiten.
Farbton	farblos, kiefer, eiche hell, nussbaum, teak, mahagoni, palisander
Glanzgrad	seidenglänzend
Dichte	ca. 0,896 – 0,910
Pigmentbasis	anorganische Pigmente
Bindemittelart	Spezialalkydharz
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Spezialalkydharz, anorganische Pigmente, entaromatisiertes Testbenzin, Lösemittel, Additive.
Produkt-Code	M-KH 02

Verarbeitung

Untergrund	Muss sauber, trocken, fett-, öl- und harzfrei sein. Lose Altanstriche entfernen. Untergrund vorher anschleifen. Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf bei maßhaltigen Holzbauteilen ca. 13 ± 2 %, bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen 18 % nicht überschreiten. Holzvergrauungen, Pilze, Moose und Algen müssen restlos entfernt werden. Freigelegte und unbehandelte Holzteile im Außenbereich mit Brillant Holzschutzgrund imprägnieren. Tropische Hölzer mit Universal-Verdünner gründlich auswaschen.
Anstrichaufbau/ Verarbeitung	Brillant Dauerschutzlasur vor Gebrauch gut aufrühren und in mindestens 3 Arbeitsgängen gleichmäßig auftragen. Brillant Dauerschutzlasur farblos bietet keinen UV-Schutz, kann aber als zusätzlicher Wetterschutz auf Lasurfarbtönen verwendet werden. Bauteile bzw. Hölzer, die sehr starken Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, mit einem weiteren Schlussanstrich versehen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf einheitliche Fertigungsnummer achten. Verarbeitung mit Pinsel.



Technisches Merkblatt

Verbrauch	ca. 10 m ² /Liter
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit aromatenfreiem Terpentin-Ersatz oder Pinselreiniger reinigen.
Trockenzeit (bei 23 °C und ca. 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)	Staubtrocken: ca. 4 Std. Überstreichbar: ca. 12 Std.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5 °C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
Verpackungsgrößen	2,5 l; 750 ml
Lagerung	Stets verschlossen und kühl lagern.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich. Enthält Cobaltbis(2-ethylhexanoat), 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Hinweise	Bei direkt bewittertem Holz im Außenbereich nur farbig streichen. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Um den Langzeitschutz aufrecht zu erhalten ist es erforderlich, jährlich den Anstrich auf eventuelle Anstrichschäden zu kontrollieren und fachgerecht auszubessern.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-VOC-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e, Typ Lb): 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

AkzoNobel Farbe & Heimtex GmbH

Rosenheimer Str. 3
28219 Bremen

Telefon 04 21 / 38 99 3-0 • Telefax 04 21 / 38 99 3-12 84

E-Mail: info@anfh.de

www.anfh.de

Technische Information Stand 02_10_wi